

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	199	4.0		15%以下	4,489	90.5	
	E70	1,199	24.2		15~20%	462	9.3	
	E90	2,176	43.8		20~25%	11	0.2	
	E110	1,136	22.9		25%以上	0	0.0	
	E130	236	4.8		合計	4,962	100.0	
	E150	16	0.3					
	合計	4,962	100.0					
杉平角	E50	117	8.4		15%以下	1,286	92.0	
	E70	462	33.1		15~20%	111	8.0	
	E90	597	42.7		20~25%	0	0.0	
	E110	193	13.8		25%以上	0	0.0	
	E130	27	1.9		合計	1,397	100.0	
	E150	1	0.1					
	合計	1,397	100.0					
桧正角	E50	231	1.0		15%以下	20,789	94.1	
	E70	153	0.7		15~20%	1,294	5.8	
	E90	2,145	9.7		20~25%	2	0.1	
	E110	8,985	40.7		25%以上	0	0.0	
	E130	8,338	37.8		合計	22,085	100.0	
	E150	2,233	10.1					
	合計	22,085	100.0					