

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	2,365	4.2		15%以下	42,647	78.9	
	E70	15,274	27.1		15~20%	11,216	20.7	
	E90	24,932	44.4		20~25%	240	0.4	
	E110	11,563	20.6		25%以上	0	0.0	
	E130	1,913	3.4		合計	54,103	100.0	
	E150	158	0.3					
	合計	56,205	100.0					
杉平角	E50	167	4.4		15%以下	2,937	85.5	
	E70	1,176	31.0		15~20%	500	14.5	
	E90	1,751	46.0		20~25%	0	0.0	
	E110	621	16.3		25%以上	0	0.0	
	E130	80	2.1		合計	3,437	100.0	
	E150	7	0.2					
	合計	3,802	100.0					
桧正角	E50	899	0.7		15%以下	111,411	92.3	
	E70	1,366	1.1		15~20%	9,178	7.6	
	E90	15,619	12.9		20~25%	1	0.1	
	E110	52,353	43.4		25%以上	0	0.0	
	E130	41,310	34.3		合計	120,590	100.0	
	E150	9,065	7.6					
	合計	120,612	100.0					