

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	389	5.5		15%以下	5,991	84.3	
	E70	1,769	24.9		15~20%	1,105	15.6	
	E90	3,104	43.7		20~25%	11	0.1	
	E110	1,521	21.4		25%以上	0	0.0	
	E130	287	4.0		合計	7,107	100.0	
	E150	37	0.5					
	合計	7,107	100.0					
杉平角	E50	60	5.3		15%以下	1,065	94.2	
	E70	369	32.6		15~20%	65	5.8	
	E90	517	45.8		20~25%	0	0.0	
	E110	167	14.8		25%以上	0	0.0	
	E130	17	1.5		合計	1,130	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	1,130	100.0					
桧正角	E50	446	2.6		15%以下	15,966	92.5	
	E70	92	0.5		15~20%	1,288	7.5	
	E90	1,495	8.7		20~25%	0	0.0	
	E110	7,049	40.9		25%以上	0	0.0	
	E130	6,420	37.2		合計	17,254	100.0	
	E150	1,752	10.1					
	合計	17,254	100.0					