

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	351	3.7		15%以下	8,096	84.8	
	E70	2,487	26.1		15~20%	1,428	15.0	
	E90	4,367	45.7		20~25%	17	0.2	
	E110	1,983	20.8		25%以上	0	0.0	
	E130	334	3.5		合計	9,541	100.0	
	E150	19	0.2					
	合計	9,541	100.0					
杉平角	E50	28	1.8		15%以下	1,477	94.3	
	E70	308	19.7		15~20%	89	5.7	
	E90	779	49.7		20~25%	0	0.0	
	E110	388	24.8		25%以上	0	0.0	
	E130	61	3.9		合計	1,566	100.0	
	E150	2	0.1					
	合計	1,566	100.0					
桧正角	E50	311	1.7		15%以下	17,229	93.9	
	E70	141	0.8		15~20%	1,114	6.1	
	E90	1,963	10.7		20~25%	0	0.0	
	E110	7,898	43.0		25%以上	0	0.0	
	E130	6,477	35.3		合計	18,343	100.0	
	E150	1,553	8.5					
	合計	18,343	100.0					