

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	405	5.3		15%以下	6,547	85.0	
	E70	1,713	22.2		15~20%	1,148	14.9	
	E90	3,328	43.2		20~25%	11	0.1	
	E110	1,808	23.5		25%以上	0	0.0	
	E130	411	5.3		合計	7,706	100.0	
	E150	41	0.5					
	合計	7,706	100.0					
杉平角	E50	20	2.3		15%以下	794	93.0	
	E70	179	21.0		15~20%	60	7.0	
	E90	394	46.1		20~25%	0	0.0	
	E110	217	25.4		25%以上	0	0.0	
	E130	40	4.7		合計	854	100.0	
	E150	4	0.5					
	合計	854	100.0					
桧正角	E50	690	2.7		15%以下	23,501	91.9	
	E70	165	0.7		15~20%	2,050	8.0	
	E90	2,225	8.7		20~25%	11	0.1	
	E110	9,908	38.8		25%以上	0	0.0	
	E130	9,672	37.8		合計	25,562	100.0	
	E150	2,902	11.3					
	合計	25,562	100.0					

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します