

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	393	4.0		15%以下	7,605	78.3	
	E70	2,356	24.3		15~20%	2,060	21.2	
	E90	4,270	44.0		20~25%	43	0.5	
	E110	2,223	22.9		25%以上	0	0.0	
	E130	426	4.4		合計	9,708	100.0	
	E150	40	0.4					
	合計	9,708	100.0					
杉平角	E50	0	0.0		15%以下	267	89.6	
	E70	62	20.8		15~20%	31	10.4	
	E90	159	53.4		20~25%	0	0.0	
	E110	69	23.1		25%以上	0	0.0	
	E130	8	2.7		合計	298	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	298	100.0					
桧正角	E50	572	2.2		15%以下	24,405	93.0	
	E70	191	0.7		15~20%	1,836	7.0	
	E90	2,822	10.7		20~25%	0	0.0	
	E110	10,772	41.0		25%以上	0	0.0	
	E130	9,421	36.0		合計	26,241	100.0	
	E150	2,463	9.4					
	合計	26,241	100.0					