

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	294	3.4		15%以下	7,015	81.7	
	E70	2,138	24.9		15~20%	1,533	17.9	
	E90	3,851	44.8		20~25%	38	0.4	
	E110	1,907	22.2		25%以上	0	0.0	
	E130	378	4.4		合計	8,586	100.0	
	E150	18	0.3					
	合計	8,586	100.0					
杉平角	E50	36	4.6		15%以下	676	86.1	
	E70	176	22.4		15~20%	109	13.9	
	E90	377	48.0		20~25%	0	0.0	
	E110	166	21.2		25%以上	0	0.0	
	E130	28	3.6		合計	785	100.0	
	E150	2	0.2					
	合計	785	100.0					
桧正角	E50	83	0.4		15%以下	19,363	91.9	
	E70	175	0.8		15~20%	1,718	8.1	
	E90	2,175	10.3		20~25%	0	0.0	
	E110	8,788	41.7		25%以上	0	0.0	
	E130	7,959	37.8		合計	21,081	100.0	
	E150	1,901	9.0					
	合計	21,081	100.0					