

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	546	4.2		15%以下	9,394	78.0	
	E70	3,867	29.6		15~20%	2,590	21.5	
	E90	5,775	44.1		20~25%	60	0.5	
	E110	2,503	19.1		25%以上	0	0.0	
	E130	362	2.8		合計	12,044	100.0	
	E150	30	0.2					
	合計	13,083	100.0					
杉平角	E50	41	4.6		15%以下	735	90.7	
	E70	289	32.3		15~20%	75	9.3	
	E90	416	46.5		20~25%	0	0.0	
	E110	130	14.5		25%以上	0	0.0	
	E130	17	1.9		合計	810	100.0	
	E150	2	0.2					
	合計	895	100.0					
桧正角	E50	75	0.4		15%以下	15,652	90.0	
	E70	250	1.4		15~20%	1,733	10.0	
	E90	2,623	15.0		20~25%	0	0.0	
	E110	8,226	46.9		25%以上	0	0.0	
	E130	5,509	31.4		合計	17,385	100.0	
	E150	866	4.9					
	合計	17,549	100.0					