

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	447	5.1		15%以下	7,165	84.4	
	E70	2,505	28.5		15~20%	1,308	15.4	
	E90	3,854	43.9		20~25%	16	0.2	
	E110	1,714	19.5		25%以上	0	0.0	
	E130	240	2.7		合計	8,489	100.0	
	E150	29	0.3					
	合計	8,789	100.0					
杉平角	E50	10	4.2		15%以下	104	50.7	
	E70	77	32.4		15~20%	101	49.3	
	E90	115	48.3		20~25%	0	0.0	
	E110	34	14.3		25%以上	0	0.0	
	E130	2	0.8		合計	205	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	238	100.0					
桧正角	E50	23	0.1		15%以下	16,483	92.7	
	E70	244	1.4		15~20%	1,302	7.3	
	E90	2,492	13.9		20~25%	0	0.0	
	E110	8,018	44.7		25%以上	0	0.0	
	E130	6,065	33.8		合計	17,785	100.0	
	E150	1,095	6.1					
	合計	17,937	100.0					

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します