

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	389	3.7		15%以下	8,288	83.0	
	E70	2,498	24.0		15~20%	1,660	16.6	
	E90	4,674	44.9		20~25%	36	0.4	
	E110	2,357	22.6		25%以上	0	0.0	
	E130	452	4.4		合計	9,984	100.0	
	E150	44	0.4					
	合計	10,414	100.0					
杉平角	E50	34	3.1		15%以下	900	90.3	
	E70	272	24.7		15~20%	97	9.7	
	E90	526	47.9		20~25%	0	0.0	
	E110	233	21.2		25%以上	0	0.0	
	E130	33	3.0		合計	997	100.0	
	E150	1	0.1					
	合計	1,099	100.0					
桧正角	E50	35	0.2		15%以下	20,673	93.6	
	E70	346	1.5		15~20%	1,402	6.4	
	E90	3,318	14.9		20~25%	0	0.0	
	E110	10,027	45.0		25%以上	0	0.0	
	E130	7,197	32.3		合計	22,075	100.0	
	E150	1,357	6.1					
	合計	22,280	100.0					