

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	255	2.9		15%以下	6,694	79.7	
	E70	2,153	24.6		15~20%	1,665	19.8	
	E90	3,866	44.2		20~25%	39	0.5	
	E110	2,017	23.1		25%以上	0	0.0	
	E130	412	4.7		合計	8,398	100.0	
	E150	42	0.5					
	合計	8,745	100.0					
杉平角	E50	18	3.0		15%以下	486	88.8	
	E70	184	30.5		15~20%	61	11.2	
	E90	288	47.7		20~25%	0	0.0	
	E110	103	17.1		25%以上	0	0.0	
	E130	10	1.7		合計	547	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	603	100.0					
桧正角	E50	31	0.2		15%以下	16,209	95.6	
	E70	252	1.5		15~20%	754	4.4	
	E90	2,219	13.0		20~25%	0	0.0	
	E110	7,319	42.8		25%以上	0	0.0	
	E130	5,869	34.4		合計	16,963	100.0	
	E150	1,386	8.1					
	合計	17,076	100.0					