

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	302	2.8		15%以下	8,836	86.2	
	E70	2,778	26.1		15~20%	1,393	13.6	
	E90	4,868	45.8		20~25%	22	0.2	
	E110	2,236	21.0		25%以上	0	0.0	
	E130	413	3.9		合計	10,251	100.0	
	E150	39	0.4					
	合計	10,636	100.0					
杉平角	E50				15%以下			
	E70				15~20%			
	E90				20~25%			
	E110				25%以上			
	E130				合計	0	0.0	
	E150							
	合計	0	0.0					
桧正角	E50	15	0.1		15%以下	13,002	93.0	
	E70	157	1.1		15~20%	973	7.0	
	E90	1,803	12.8		20~25%	0	0.0	
	E110	5,810	41.4		25%以上	0	0.0	
	E130	4,978	35.4		合計	13,975	100.0	
	E150	1,284	9.2					
	合計	14,047	100.0					