







種類	ヤング率				含水率			
	ヤング係数	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	5.9以下	2,049	3.8		15%以下	40,133	76.8	
	6.0～7.9	14,734	27.4		15～20%	11,988	22.9	
	8.0～9.9	23,624	44.1		20～25%	197	0.3	
	10.0～11.9	11,055	20.6		25%以上	0	0.0	
	12.0～13.9	2,051	3.8		合計	52,318	100.0	
	14以上	150	0.3					
	合計	53,663	100.0					
杉平角	5.9以下	185	4.2		15%以下	3,713	89.4	
	6.0～7.9	1,475	32.7		15～20%	444	10.6	
	8.0～9.9	2,014	44.7		20～25%	0	0.0	
	10.0～11.9	742	16.4		25%以上	0	0.0	
	12.0～13.9	87	1.9		合計	4,157	100.0	
	14以上	2	0.1					
	合計	4,505	100.0					
桧正角	5.9以下	301	0.2		15%以下	117,213	93.1	
	6.0～7.9	2,250	1.7		15～20%	8,786	6.9	
	8.0～9.9	20,573	16.4		20～25%	0	0.0	
	10.0～11.9	57,721	45.9		25%以上	0	0.0	
	12.0～13.9	38,908	31.0		合計	125,999	100.0	
	14以上	6,030	4.8					
	合計	125,783	100.0					