







種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	5.9以下	492	4.7		15%以下	7,943	78.0	
	6.0～7.9	3,317	31.0		15～20%	2,218	21.7	
	8.0～9.9	4,719	44.1		20～25%	28	0.3	
	10.0～11.9	1,820	17.0		25%以上	0	0.0	
	12.0～13.9	328	3.0		合計	10,189	100.0	
	14以上	14	0.2					
	合計	10,690	100.0					
杉平角	5.9以下	30	3.4		15%以下	771	92.1	
	6.0～7.9	319	35.0		15～20%	66	7.9	
	8.0～9.9	428	47.0		20～25%	0	0.0	
	10.0～11.9	124	13.6		25%以上	0	0.0	
	12.0～13.9	8	1.0		合計	837	100.0	
	14以上	0	0.0					
	合計	909	100.0					
桧正角	5.9以下	87	0.4		15%以下	23,915	93.5	
	6.0～7.9	478	1.9		15～20%	1,653	6.5	
	8.0～9.9	4,073	15.8		20～25%	0	0.0	
	10.0～11.9	11,746	45.6		25%以上	0	0.0	
	12.0～13.9	8,095	31.4		合計	25,568	100.0	
	14以上	1,255	4.9					
	合計	25,734	100.0					