







種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	5.9以下	332	2.6		15%以下	10,266	82.0	
	6.0~7.9	3,436	26.3		15~20%	2,222	17.7	
	8.0~9.9	5,944	45.7		20~25%	46	0.3	
	10.0~11.9	2,756	21.1		25%以上	0	0.0	
	12.0~13.9	532	4.0		合計	12,534	100.0	
	14.0以上	32	0.3					
	合計	13,032	100.0					
杉平角	5.9以下	31	3.1		15%以下	769	88.2	
	6.0~7.9	240	23.9		15~20%	103	11.8	
	8.0~9.9	470	46.9		20~25%	0	0.0	
	10.0~11.9	229	22.8		25%以上	0	0.0	
	12.0~13.9	32	3.1		合計	872	100.0	
	14.0以上	2	0.2					
	合計	1,004	100.0					
桧正角	5.9以下	17	0.1		15%以下	20,977	95.1	
	6.0~7.9	538	2.4		15~20%	1,102	4.9	
	8.0~9.9	4,252	19.0		20~25%	0	0.0	
	10.0~11.9	10,118	45.4		25%以上	0	0.0	
	12.0~13.9	6,298	28.2		合計	22,079	100.0	
	14.0以上	1,101	4.9					
	合計	22,324	100.0					