

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	1,966	3.2		15%以下	55,984	89.1	
	E70	19,138	30.5		15~20%	4,546	7.3	
	E90	24,634	39.2		20~25%	1,794	2.9	
	E110	13,600	21.6		25%以上	400	0.7	
	E130	2,946	4.7		合計	62,724	100.0	
	E150	440	0.8					
	合計	62,724	100.0					
杉平角	E50	227	4.3		15%以下	5,020	94.5	
	E70	1,699	32.0		15~20%	189	3.6	
	E90	2,422	45.6		20~25%	72	1.4	
	E110	848	15.9		25%以上	24	0.5	
	E130	103	2.0		合計	5,305	100.0	
	E150	6	0.2					
	合計	5,305	100.0					
桧正角	E50	74	0.2		15%以下	51,482	84.9	
	E70	1,033	1.8		15~20%	8,645	14.4	
	E90	12,980	21.4		20~25%	308	0.6	
	E110	26,357	43.5		25%以上	5	0.1	
	E130	16,866	27.9		合計	60,440	100.0	
	E150	3,130	5.2					
	合計	60,440	100.0					