

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	3,009	3.4		15%以下	77,175	86.1	
	E70	26,883	30.0		15~20%	8,194	9.1	
	E90	37,060	41.3		20~25%	3,328	3.8	
	E110	18,893	21.1		25%以上	865	1.0	
	E130	3,383	3.8		合計	89,562	100.0	
	E150	334	0.4					
	合計	89,562	100.0					
杉平角	E50	1,007	4.8		15%以下	19,471	91.6	
	E70	6,667	31.3		15~20%	1,105	5.1	
	E90	9,325	43.7		20~25%	515	2.4	
	E110	3,684	17.3		25%以上	177	0.9	
	E130	537	2.6		合計	21,268	100.0	
	E150	48	0.3					
	合計	21,268	100.0					
桧正角	E50	125	0.2		15%以下	74,142	84.9	
	E70	1,854	2.2		15~20%	12,189	14.0	
	E90	15,984	18.3		20~25%	811	1.0	
	E110	37,599	43.1		25%以上	5	0.1	
	E130	25,939	29.7		合計	87,147	100.0	
	E150	5,646	6.5					
	合計	87,147	100.0					