

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	210	2.5		15%以下	7,108	84.3	
	E70	1,962	23.4		15~20%	817	9.8	
	E90	3,541	42.0		20~25%	394	4.7	
	E110	2,208	26.2		25%以上	98	1.2	
	E130	449	5.3		合計	8,417	100.0	
	E150	47	0.6					
	合計	8,417	100.0					
杉平角	E50	37	5.1		15%以下	665	90.5	
	E70	251	34.2		15~20%	32	4.4	
	E90	344	46.8		20~25%	27	3.7	
	E110	91	12.4		25%以上	10	1.4	
	E130	11	1.5		合計	734	100.0	
	E150	0	-					
	合計	734	100.0					
桧正角	E50	12	0.2		15%以下	6,969	94.6	
	E70	67	1.0		15~20%	389	5.3	
	E90	924	12.6		20~25%	1	0.1	
	E110	3,088	41.8		25%以上	0	-	
	E130	2,610	35.4		合計	7,359	100.0	
	E150	658	9.0					
	合計	7,359	100.0					