

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	147	3.7		15%以下	2,990	73.6	
	E70	1,510	37.2		15~20%	657	16.3	
	E90	1,544	38.0		20~25%	251	6.2	
	E110	749	18.5		25%以上	155	3.9	
	E130	93	2.3		合計	4,053	100.0	
	E150	10	0.3					
	合計	4,053	100.0					
杉平角	E50	30	4.7		15%以下	553	84.7	
	E70	257	39.4		15~20%	49	7.6	
	E90	288	44.0		20~25%	28	4.3	
	E110	61	9.4		25%以上	22	3.4	
	E130	11	1.7		合計	652	100.0	
	E150	5	0.8					
	合計	652	100.0					
桧正角	E50	2	0.1		15%以下	3,709	95.4	
	E70	19	0.5		15~20%	168	4.4	
	E90	475	12.3		20~25%	4	0.2	
	E110	1,724	44.3		25%以上	0	-	
	E130	1,357	34.9		合計	3,881	100.0	
	E150	304	7.9					
	合計	3,881	100.0					