

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	337	2.3		15%以下	13,816	92.0	
	E70	5,220	34.8		15~20%	817	5.5	
	E90	5,054	33.6		20~25%	248	1.7	
	E110	3,470	23.1		25%以上	117	0.8	
	E130	814	5.5		合計	14,998	100.0	
	E150	103	0.7					
	合計	14,998	100.0					
杉平角	E50	18	2.6		15%以下	692	98.2	
	E70	191	27.2		15~20%	7	1.0	
	E90	361	51.1		20~25%	5	0.8	
	E110	123	17.5		25%以上	0	-	
	E130	11	1.6		合計	704	100.0	
	E150	0	-					
	合計	704	100.0					
桧正角	E50	18	0.2		15%以下	13,104	89.0	
	E70	107	0.8		15~20%	1,569	10.7	
	E90	1,429	9.8		20~25%	28	0.2	
	E110	5,851	39.7		25%以上	1	0.1	
	E130	5,728	38.9		合計	14,702	100.0	
	E150	1,569	10.6					
	合計	14,702	100.0					