

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	155	1.9		15%以下	7,614	92.7	
	E70	2,643	32.2		15~20%	475	5.8	
	E90	2,843	34.6		20~25%	108	1.4	
	E110	1,732	21.1		25%以上	3	0.1	
	E130	650	8.0		合計	8,200	100.0	
	E150	177	2.2					
	合計	8,200	100.0					
杉平角	E50	67	4.2		15%以下	1,543	95.2	
	E70	534	32.9		15~20%	52	3.3	
	E90	738	45.5		20~25%	19	1.2	
	E110	251	15.6		25%以上	4	0.3	
	E130	25	1.6		合計	1,618	100.0	
	E150	3	0.2					
	合計	1,618	100.0					
桧正角	E50	11	0.2		15%以下	6,348	91.8	
	E70	86	1.3		15~20%	554	8.1	
	E90	943	13.6		20~25%	4	0.1	
	E110	3,005	43.4		25%以上	0	-	
	E130	2,355	34.1		合計	6,906	100.0	
	E150	506	7.4					
	合計	6,906	100.0					