

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	394	2.8		15%以下	12,844	90.1	
	E70	4,039	28.3		15~20%	980	6.9	
	E90	5,672	39.8		20~25%	402	2.9	
	E110	3,397	23.8		25%以上	13	0.1	
	E130	674	4.8		合計	14,239	100.0	
	E150	63	0.5					
	合計	14,239	100.0					
杉平角	E50	49	3.6		15%以下	1,327	95.5	
	E70	372	26.8		15~20%	45	3.3	
	E90	656	47.2		20~25%	13	1.0	
	E110	269	19.3		25%以上	2	0.2	
	E130	39	2.9		合計	1,387	100.0	
	E150	2	0.2					
	合計	1,387	100.0					
桧正角	E50	10	0.1		15%以下	10,182	87.3	
	E70	123	1.1		15~20%	1,442	12.4	
	E90	1,784	15.4		20~25%	31	0.3	
	E110	5,057	43.3		25%以上	0	-	
	E130	3,857	33.0		合計	11,655	100.0	
	E150	824	7.1					
	合計	11,655	100.0					