

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	580	5.3		15%以下	9,246	82.8	
	E70	2,787	25.0		15~20%	1,072	9.7	
	E90	4,767	42.6		20~25%	572	5.2	
	E110	2,454	22.0		25%以上	254	2.3	
	E130	511	4.6		合計	11,144	100.0	
	E150	45	0.5					
	合計	11,144	100.0					
杉平角	E50	15	4.0		15%以下	370	97.2	
	E70	102	26.9		15~20%	8	2.2	
	E90	194	50.9		20~25%	2	0.6	
	E110	63	16.6		25%以上	0	-	
	E130	6	1.6		合計	380	100.0	
	E150	0	-					
	合計	380	100.0					
桧正角	E50	14	0.3		15%以下	4,403	81.2	
	E70	158	3.0		15~20%	969	17.9	
	E90	2,631	48.4		20~25%	44	0.9	
	E110	1,592	29.3		25%以上	0	-	
	E130	884	16.4		合計	5,416	100.0	
	E150	137	2.6					
	合計	5,416	100.0					