

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	479	2.6		15%以下	17,243	90.2	
	E70	6,565	34.3		15~20%	1,124	5.9	
	E90	7,161	37.5		20~25%	554	3.0	
	E110	3,988	20.9		25%以上	164	0.9	
	E130	800	4.2		合計	19,085	100.0	
	E150	92	0.5					
	合計	19,085	100.0					
杉平角	E50	45	3.0		15%以下	1,460	94.6	
	E70	349	22.6		15~20%	61	4.0	
	E90	715	46.4		20~25%	17	1.2	
	E110	387	25.1		25%以上	2	0.2	
	E130	43	2.8		合計	1,540	100.0	
	E150	1	0.1					
	合計	1,540	100.0					
桧正角	E50	23	0.2		15%以下	11,329	85.2	
	E70	320	2.5		15~20%	1,790	13.5	
	E90	2,428	18.3		20~25%	170	1.3	
	E110	5,944	44.6		25%以上	0	-	
	E130	3,878	29.1		合計	13,289	100.0	
	E150	696	5.3					
	合計	13,289	100.0					