

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	629	4.4		15%以下	12,337	85.2	
	E70	4,268	29.5		15~20%	1,373	9.5	
	E90	6,104	42.1		20~25%	600	4.2	
	E110	2,927	20.2		25%以上	156	1.1	
	E130	483	3.4		合計	14,466	100.0	
	E150	55	0.4					
	合計	14,466	100.0					
杉平角	E50	132	3.8		15%以下	3,189	89.9	
	E70	1,075	30.3		15~20%	239	6.8	
	E90	1,599	45.1		20~25%	79	2.3	
	E110	614	17.3		25%以上	32	1.0	
	E130	114	3.3		合計	3,539	100.0	
	E150	5	0.2					
	合計	3,539	100.0					
桧正角	E50	30	0.2		15%以下	13,928	88.8	
	E70	273	1.8		15~20%	1,680	10.8	
	E90	2,875	18.3		20~25%	47	0.4	
	E110	6,617	42.2		25%以上	0	-	
	E130	4,763	30.4		合計	15,655	100.0	
	E150	1,097	7.1					
	合計	15,655	100.0					