

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	317	2.3		15%以下	12,232	86.1	
	E70	2,956	20.8		15~20%	1,206	8.5	
	E90	6,379	44.8		20~25%	549	3.9	
	E110	3,739	26.3		25%以上	205	1.5	
	E130	730	5.2		合計	14,192	100.0	
	E150	71	0.6					
	合計	14,192	100.0					
杉平角	E50	111	2.9		15%以下	3,613	92.4	
	E70	1,262	32.3		15~20%	202	5.2	
	E90	1,841	47.1		20~25%	60	1.6	
	E110	602	15.4		25%以上	28	0.8	
	E130	81	2.1		合計	3,903	100.0	
	E150	6	0.2					
	合計	3,903	100.0					
桧正角	E50	10	0.1		15%以下	10,425	85.4	
	E70	203	1.7		15~20%	1,646	13.6	
	E90	2,452	20.1		20~25%	116	1.0	
	E110	5,265	43		25%以上	3	-	
	E130	3,536	29.0		合計	12,190	100.0	
	E150	724	6.0					
	合計	12,190	100.0					