

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	433	2.9		15%以下	12,542	82.8	
	E70	4,287	28.3		15~20%	1,687	11.2	
	E90	6,497	42.9		20~25%	698	4.7	
	E110	3,246	21.4		25%以上	195	1.3	
	E130	612	4.1		合計	15,122	100.0	
	E150	47	0.4					
	合計	15,122	100.0					
杉平角	E50	158	5.7		15%以下	2,564	90.8	
	E70	937	33.1		15~20%	163	5.8	
	E90	1,246	44.1		20~25%	69	2.5	
	E110	425	15.1		25%以上	23	0.9	
	E130	49	1.8		合計	2,819	100.0	
	E150	4	0.2					
	合計	2,819	100.0					
桧正角	E50	12	0.1		15%以下	11,982	87.5	
	E70	268	2.0		15~20%	1,575	11.6	
	E90	2,267	16.6		20~25%	117	0.9	
	E110	5,699	42		25%以上	2	-	
	E130	4,311	31.5		合計	13,676	100.0	
	E150	1,119	8.2					
	合計	13,676	100.0					