

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	583	6.1		15%以下	6,942	71.5	
	E70	3,524	36.3		15~20%	2,057	21.3	
	E90	3,944	40.6		20~25%	687	7.1	
	E110	1,394	14.3		25%以上	5	0.1	
	E130	234	2.5		合計	9,691	100.0	
	E150	12	0.2					
	合計	9,691	100.0					
杉平角	E50	93	5.0		15%以下	1,573	84.0	
	E70	626	33.4		15~20%	207	11.1	
	E90	828	44.2		20~25%	70	3.8	
	E110	288	15.4		25%以上	20	1.1	
	E130	32	1.8		合計	1,870	100.0	
	E150	3	0.2					
	合計	1,870	100.0					
桧正角	E50	25	0.2		15%以下	16,707	77.0	
	E70	385	1.8		15~20%	4,544	21.0	
	E90	4,658	21.5		20~25%	393	1.9	
	E110	9,827	45.3		25%以上	4	0.1	
	E130	5,867	27.1		合計	21,648	100.0	
	E150	886	4.1					
	合計	21,648	100.0					