

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	873	5.4		15%以下	12,486	76.6	
	E70	4,572	28.0		15~20%	3,155	19.4	
	E90	7,217	44.3		20~25%	648	4.0	
	E110	3,133	19.2		25%以上	0	-	
	E130	452	2.8		合計	16,289	100.0	
	E150	42	0.3					
	合計	16,289	100.0					
杉平角	E50	158	8.4		15%以下	1,578	83.1	
	E70	705	37.1		15~20%	251	13.3	
	E90	758	39.9		20~25%	60	3.2	
	E110	235	12.4		25%以上	7	0.4	
	E130	35	1.9		合計	1,896	100.0	
	E150	5	0.3					
	合計	1,896	100.0					
桧正角	E50	14	0.1		15%以下	16,623	87.9	
	E70	250	1.4		15~20%	2,248	11.9	
	E90	2,961	15.7		20~25%	31	0.2	
	E110	8,993	47.5		25%以上	0	-	
	E130	5,669	29.9		合計	18,902	100.0	
	E150	1,015	5.4					
	合計	18,902	100.0					