

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	829	4.4		15%以下	14,650	76.9	
	E70	5,207	27.3		15~20%	3,475	18.3	
	E90	8,315	43.7		20~25%	891	4.7	
	E110	3,844	20.2		25%以上	3	0.1	
	E130	722	3.8		合計	19,019	100.0	
	E150	102	0.6					
	合計	19,019	100.0					
杉平角	E50	79	3.4		15%以下	2,019	85.1	
	E70	661	27.9		15~20%	235	10.0	
	E90	1,110	46.8		20~25%	96	4.1	
	E110	415	17.5		25%以上	17	0.8	
	E130	87	3.7		合計	2,367	100.0	
	E150	15	0.7					
	合計	2,367	100.0					
桧正角	E50	51	0.3		15%以下	16,051	78.0	
	E70	174	0.9		15~20%	4,313	21.1	
	E90	2,650	12.9		20~25%	170	0.9	
	E110	9,543	46.4		25%以上	0	-	
	E130	6,825	33.2		合計	20,534	100.0	
	E150	1,291	6.3					
	合計	20,534	100.0					