

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	430	3.4		15%以下	10,556	82.1	
	E70	2,872	22.4		15~20%	1,912	15.0	
	E90	5,508	42.9		20~25%	349	2.8	
	E110	3,074	23.9		25%以上	1	0.1	
	E130	800	6.3		合計	12,818	100.0	
	E150	134	1.1					
	合計	12,818	100.0					
杉平角	E50	83	3.6		15%以下	1,695	74.3	
	E70	649	28.5		15~20%	321	14.2	
	E90	1,084	47.6		20~25%	169	7.5	
	E110	400	17.5		25%以上	91	4.0	
	E130	55	2.5		合計	2,276	100.0	
	E150	5	0.3					
	合計	2,276	100.0					
桧正角	E50	19	0.1		15%以下	17,442	85.3	
	E70	235	1.2		15~20%	2,815	13.8	
	E90	2,988	14.6		20~25%	156	0.8	
	E110	9,371	45.9		25%以上	3	0.1	
	E130	6,464	31.6		合計	20,416	100.0	
	E150	1,339	6.6					
	合計	20,416	100.0					