

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	2,104	2.9		15%以下	60,361	82.8	
	E70	15,506	21.3		15~20%	8,928	12.2	
	E90	31,765	43.5		20~25%	3,410	4.7	
	E110	18,701	25.6		25%以上	179	0.3	
	E130	4,207	5.8		合計	72,878	100.0	
	E150	595	0.9					
	合計	72,878	100.0					
杉平角	E50	415	4.0		15%以下	9,111	87.0	
	E70	3,137	29.9		15~20%	1,039	9.9	
	E90	4,824	46.0		20~25%	258	2.5	
	E110	1,829	17.5		25%以上	61	0.6	
	E130	248	2.4		合計	10,469	100.0	
	E150	16	0.2					
	合計	10,469	100.0					
桧正角	E50	74	0.1		15%以下	121,740	81.4	
	E70	1,563	1.1		15~20%	25,536	17.1	
	E90	17,373	11.7		20~25%	2,000	1.4	
	E110	62,648	41.8		25%以上	24	0.1	
	E130	54,124	36.2		合計	149,300	100.0	
	E150	13,518	9.1					
	合計	149,300	100.0					