

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	311	2.4		15%以下	11,847	88.6	
	E70	2,667	20.0		15~20%	1,016	7.7	
	E90	5,803	43.4		20~25%	421	3.2	
	E110	3,469	25.9		25%以上	59	0.5	
	E130	847	6.4		合計	13,343	100.0	
	E150	246	1.9					
	合計	13,343	100.0					
杉平角	E50	93	4.0		15%以下	2,066	88.7	
	E70	678	29.1		15~20%	136	5.9	
	E90	1,047	44.9		20~25%	79	3.4	
	E110	434	18.6		25%以上	46	2.0	
	E130	68	3.0		合計	2,327	100.0	
	E150	7	0.4					
	合計	2,327	100.0					
桧正角	E50	7	0.1		15%以下	15,646	81.4	
	E70	174	1.0		15~20%	3,090	16.2	
	E90	2,670	13.9		20~25%	437	2.3	
	E110	8,471	44.1		25%以上	9	0.1	
	E130	6,477	33.7		合計	19,182	100.0	
	E150	1,383	7.2					
	合計	19,182	100.0					