

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	321	4.1		15%以下	6,255	79.6	
	E70	2,065	26.3		15~20%	1,240	15.8	
	E90	3,326	42.3		20~25%	349	4.5	
	E110	1,749	22.3		25%以上	7	0.1	
	E130	359	4.6		合計	7,851	100.0	
	E150	31	0.4					
	合計	7,851	100.0					
杉平角	E50	39	1.3		15%以下	2,883	93.0	
	E70	583	18.8		15~20%	137	4.5	
	E90	1,471	47.5		20~25%	44	1.5	
	E110	838	27.1		25%以上	28	1.0	
	E130	151	4.9		合計	3,092	100.0	
	E150	10	0.4					
	合計	3,092	100.0					
桧正角	E50	5	0.1		15%以下	13,905	78.0	
	E70	168	1.0		15~20%	3,488	19.7	
	E90	2,170	12.2		20~25%	374	2.2	
	E110	7,623	42.8		25%以上	8	0.1	
	E130	6,250	35.1		合計	17,775	100.0	
	E150	1,559	8.8					
	合計	17,775	100.0					