

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	460	2.4		15%以下	17,227	87.1	
	E70	3,783	19.1		15~20%	1,917	9.7	
	E90	8,658	43.8		20~25%	603	3.1	
	E110	5,523	27.9		25%以上	17	0.1	
	E130	1,210	6.1		合計	19,764	100.0	
	E150	130	0.7					
	合計	19,764	100.0					
杉平角	E50	12	1.7		15%以下	717	96.1	
	E70	172	23.1		15~20%	20	2.7	
	E90	362	48.5		20~25%	7	1.0	
	E110	172	23.0		25%以上	1	0.2	
	E130	22	3.0		合計	745	100.0	
	E150	5	0.7					
	合計	745	100.0					
桧正角	E50	4	0.1		15%以下	16,066	89.4	
	E70	135	0.8		15~20%	1,826	10.2	
	E90	2,048	11.4		20~25%	69	0.4	
	E110	7,552	42.0		25%以上	0	0.0	
	E130	6,536	36.3		合計	17,961	100.0	
	E150	1,686	9.4					
	合計	17,961	100.0					