

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	168	1.7		15%以下	9,186	92.7	
	E70	1,657	16.7		15~20%	545	5.6	
	E90	4,348	43.9		20~25%	154	1.6	
	E110	2,988	30.2		25%以上	1	0.1	
	E130	634	6.5		合計	9,886	100.0	
	E150	91	1.0					
	合計	9,886	100.0					
杉平角	E50	9	2.9		15%以下	288	90.4	
	E70	86	27.0		15~20%	21	6.7	
	E90	143	44.9		20~25%	9	2.9	
	E110	72	22.6		25%以上	0	0.0	
	E130	6	1.9		合計	318	100.0	
	E150	2	0.7					
	合計	318	100.0					
桧正角	E50	15	0.1		15%以下	17,036	82.7	
	E70	233	1.2		15~20%	3,270	16.0	
	E90	2,875	13.9		20~25%	256	1.3	
	E110	8,969	43.6		25%以上	0	0.0	
	E130	6,842	33.2		合計	20,562	100.0	
	E150	1,628	8.0					
	合計	20,562	100.0					