

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	218	3.6		15%以下	5,381	88.4	
	E70	1,219	20.1		15~20%	615	10.2	
	E90	2,793	45.9		20~25%	78	1.3	
	E110	1,562	25.7		25%以上	1	0.1	
	E130	266	4.4		合計	6,075	100.0	
	E150	17	0.3					
	合計	6,075	100.0					
杉平角	E50	150	7.5		15%以下	1,850	91.4	
	E70	736	36.3		15~20%	147	7.3	
	E90	865	42.7		20~25%	21	1.1	
	E110	248	12.3		25%以上	4	0.2	
	E130	23	1.2		合計	2,022	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	2,022	100.0					
桧正角	E50	25	0.2		15%以下	21,085	86.8	
	E70	333	1.4		15~20%	3,169	13.1	
	E90	3,696	15.2		20~25%	23	0.1	
	E110	11,038	45.4		25%以上	0	0	
	E130	7,716	31.7		合計	24,277	100.0	
	E150	1,469	6.1					
	合計	24,277	100.0					