

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	589	4.5		15%以下	10,938	83.4	
	E70	3,540	27.0		15~20%	1,717	13.2	
	E90	5,943	45.3		20~25%	444	3.4	
	E110	2,622	20.0		25%以上	0	0.0	
	E130	375	2.9		合計	13,099	100.0	
	E150	30	0.3					
	合計	13,099	100.0					
杉平角	E50	25	8.7		15%以下	268	92.7	
	E70	106	36.6		15~20%	21	7.3	
	E90	125	43.2		20~25%	0	0.0	
	E110	32	11.1		25%以上	0	0.0	
	E130	1	0.4		合計	289	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	289	100.0					
桧正角	E50	26	0.2		15%以下	17,920	78.4	
	E70	362	1.6		15~20%	4,771	20.9	
	E90	3,604	15.7		20~25%	140	0.7	
	E110	10,938	47.9		25%以上	0	0	
	E130	6,832	29.9		合計	22,831	100.0	
	E150	1,069	4.7					
	合計	22,831	100.0					