

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	432	4.7		15%以下	7,228	78.3	
	E70	2,452	26.6		15~20%	1,578	17.1	
	E90	4,101	44.4		20~25%	410	4.5	
	E110	1,868	20.3		25%以上	1	0.1	
	E130	331	3.6		合計	9,217	100.0	
	E150	33	0.4					
	合計	9,217	100.0					
杉平角	E50	97	6.0		15%以下	1,425	87.2	
	E70	555	33.9		15~20%	202	12.4	
	E90	717	43.8		20~25%	6	0.4	
	E110	236	14.4		25%以上	0	0.0	
	E130	23	1.5		合計	1,633	100.0	
	E150	5	0.4					
	合計	1,633	100.0					
桧正角	E50	24	0.1		15%以下	26,102	80.4	
	E70	419	1.3		15~20%	6,114	18.8	
	E90	4,348	13.4		20~25%	244	0.8	
	E110	14,379	44.2		25%以上	0	0.0	
	E130	10,960	33.8		合計	32,460	100.0	
	E150	2,330	7.2					
	合計	32,460	100.0					