

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	627	3.7		15%以下	13,200	77.6	
	E70	3,993	23.5		15~20%	2,498	14.7	
	E90	7,200	42.3		20~25%	1,230	7.3	
	E110	4,193	24.6		25%以上	62	0.4	
	E130	869	5.2		合計	16,990	100.0	
	E150	108	0.7					
	合計	16,990	100.0					
杉平角	E50	60	3.9		15%以下	1,412	91.5	
	E70	459	29.7		15~20%	116	7.5	
	E90	753	48.8		20~25%	13	0.9	
	E110	249	16.2		25%以上	1	0.1	
	E130	20	1.3		合計	1,542	100.0	
	E150	1	0.1					
	合計	1,542	100.0					
桧正角	E50	20	0.1		15%以下	27,101	81.5	
	E70	496	1.5		15~20%	5,616	16.9	
	E90	4,948	14.9		20~25%	471	1.5	
	E110	14,866	44.7		25%以上	10	0.1	
	E130	10,737	32.3		合計	33,198	100.0	
	E150	2,131	6.5					
	合計	33,198	100.0					