

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	358	2.7		15%以下	12,279	89.9	
	E70	2,734	20.0		15~20%	1,000	7.4	
	E90	6,146	45.0		20~25%	324	2.4	
	E110	3,558	26.0		25%以上	39	0.3	
	E130	773	5.7		合計	13,642	100.0	
	E150	73	0.6					
	合計	13,642	100.0					
杉平角	E50	57	4.3		15%以下	1,249	92.0	
	E70	399	29.4		15~20%	106	7.9	
	E90	637	46.9		20~25%	1	0.1	
	E110	233	17.1		25%以上	0	0.0	
	E130	30	2.3		合計	1,356	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	1,356	100.0					
桧正角	E50	9	0.1		15%以下	15,885	80.0	
	E70	140	0.8		15~20%	3,540	17.9	
	E90	2,176	10.9		20~25%	394	2.0	
	E110	8,260	41.6		25%以上	5	0.1	
	E130	7,352	37.0		合計	19,824	100.0	
	E150	1,887	9.6					
	合計	19,824	100.0					