

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	2,630	4.0		15%以下	52,858	78.3	
	E70	16,905	25.1		15~20%	11,125	16.6	
	E90	29,539	43.8		20~25%	3,347	5.0	
	E110	15,280	22.7		25%以上	3	0.1	
	E130	2,750	4.0		合計	67,333	100.0	
	E150	229	0.4					
	合計	67,333	100.0					
杉平角	E50	210	7.2		15%以下	2,417	82.2	
	E70	1,148	39.0		15~20%	394	13.5	
	E90	1,243	42.2		20~25%	104	3.6	
	E110	309	10.6		25%以上	20	0.7	
	E130	24	0.9		合計	2,935	100.0	
	E150	1	0.1					
	合計	2,935	100.0					
桧正角	E50	62	0.1		15%以下	120,884	80.9	
	E70	1,473	1.0		15~20%	27,208	18.3	
	E90	19,375	13.0		20~25%	1,130	0.8	
	E110	66,795	44.7		25%以上	0	0.0	
	E130	50,559	33.8		合計	149,222	100.0	
	E150	10,958	7.4					
	合計	149,222	100.0					