

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	2,287	2.6		15%以下	68,611	77.9	
	E70	19,507	22.2		15~20%	13,084	14.8	
	E90	39,413	44.7		20~25%	6,117	7.0	
	E110	21,776	24.7		25%以上	190	0.3	
	E130	4,526	5.2		合計	88,002	100.0	
	E150	493	0.6					
	合計	88,002	100.0					
杉平角	E50	308	8.1		15%以下	3,025	79.2	
	E70	1,381	36.1		15~20%	494	12.9	
	E90	1,577	41.3		20~25%	169	4.5	
	E110	486	12.8		25%以上	128	3.4	
	E130	61	1.6		合計	3,816	100.0	
	E150	3	0.1					
	合計	3,816	100.0					
桧正角	E50	55	0.1		15%以下	123,737	80.8	
	E70	1,392	1.0		15~20%	27,282	17.8	
	E90	18,441	12.1		20~25%	1,907	1.3	
	E110	65,521	42.7		25%以上	12	0.1	
	E130	54,103	35.3		合計	152,938	100.0	
	E150	13,426	8.8					
	合計	152,938	100.0					