

| 種類 | 強度等級 | | | | 含水率 | | | |
|-----|------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 強度等級 | 本数 | 比率(%) | 強度等級分布図 | 含水率 | 本数 | 比率(%) | 含水率分布図 |
| 杉正角 | E50 | 154 | 2.4 | | 15%以下 | 5,102 | 77.4 | |
| | E70 | 1,317 | 20.0 | | 15~20% | 958 | 14.6 | |
| | E90 | 2,911 | 44.1 | | 20~25% | 497 | 7.6 | |
| | E110 | 1,759 | 26.7 | | 25%以上 | 22 | 0.4 | |
| | E130 | 395 | 6.1 | | 合計 | 6,579 | 100.0 | |
| | E150 | 43 | 0.7 | | | | | |
| | 合計 | 6,579 | 100.0 | | | | | |
| 杉平角 | E50 | 94 | 3.1 | | 15%以下 | 2,771 | 90.6 | |
| | E70 | 803 | 26.3 | | 15~20% | 278 | 9.2 | |
| | E90 | 1,377 | 45.0 | | 20~25% | 4 | 0.2 | |
| | E110 | 666 | 21.8 | | 25%以上 | 0 | 0.0 | |
| | E130 | 109 | 3.6 | | 合計 | 3,053 | 100.0 | |
| | E150 | 4 | 0.2 | | | | | |
| | 合計 | 3,053 | 100.0 | | | | | |
| 桧正角 | E50 | 8 | 0.1 | | 15%以下 | 20,540 | 82.1 | |
| | E70 | 132 | 0.6 | | 15~20% | 4,116 | 16.5 | |
| | E90 | 2,124 | 8.6 | | 20~25% | 332 | 1.4 | |
| | E110 | 9,883 | 39.4 | | 25%以上 | 0 | 0.0 | |
| | E130 | 9,864 | 39.3 | | 合計 | 24,988 | 100.0 | |
| | E150 | 2,977 | 12.0 | | | | | |
| | 合計 | 24,988 | 100.0 | | | | | |