

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	323	1.9		15%以下	14,999	88.0	
	E70	3,239	19.0		15~20%	1,508	8.9	
	E90	7,558	44.3		20~25%	483	2.9	
	E110	4,793	28.1		25%以上	31	0.2	
	E130	1,005	6.0		合計	17,021	100.0	
	E150	103	0.7					
	合計	17,021	100.0					
杉平角	E50	61	3.7		15%以下	1,468	87.3	
	E70	515	30.6		15~20%	205	12.2	
	E90	785	46.5		20~25%	8	0.5	
	E110	273	16.3		25%以上	0	0.0	
	E130	43	2.6		合計	1,681	100.0	
	E150	4	0.3					
	合計	1,681	100.0					
桧正角	E50	6	0.1		15%以下	11,007	80.3	
	E70	152	1.2		15~20%	2,427	17.7	
	E90	1,028	7.6		20~25%	248	1.9	
	E110	4,894	35.7		25%以上	8	0.1	
	E130	5,752	41.9		合計	13,690	100.0	
	E150	1,858	13.5					
	合計	13,690	100.0					