

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	210	2.3		15%以下	7,553	80.0	
	E70	1,771	18.7		15~20%	1,386	14.7	
	E90	3,849	40.8		20~25%	466	5.0	
	E110	2,530	26.8		25%以上	24	0.3	
	E130	834	8.9		合計	9,429	100.0	
	E150	235	2.5					
	合計	9,429	100.0					
杉平角	E50	46	3.9		15%以下	786	65.2	
	E70	406	33.7		15~20%	132	11.0	
	E90	555	46.0		20~25%	226	18.8	
	E110	172	14.2		25%以上	60	5.0	
	E130	23	2.0		合計	1,204	100.0	
	E150	2	0.2					
	合計	1,204	100.0					
桧正角	E50	7	0.1		15%以下	21,105	83.8	
	E70	224	0.9		15~20%	3,723	14.8	
	E90	2,749	10.9		20~25%	311	1.3	
	E110	10,366	41.2		25%以上	1	0.1	
	E130	9,459	37.6		合計	25,140	100.0	
	E150	2,335	9.3					
	合計	25,140	100.0					