

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	195	2.8		15%以下	5,985	85.0	
	E70	1,573	22.4		15~20%	740	10.5	
	E90	3,064	43.5		20~25%	306	4.4	
	E110	1,783	25.3		25%以上	1	0.1	
	E130	375	5.4		合計	7,032	100.0	
	E150	42	0.6					
	合計	7,032	100.0					
杉平角	E50	18	7.4		15%以下	197	80.3	
	E70	83	33.8		15~20%	45	18.4	
	E90	119	48.5		20~25%	3	1.3	
	E110	24	9.8		25%以上	0	0.0	
	E130	1	0.5		合計	245	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	245	100.0					
桧正角	E50	11	0.1		15%以下	20,899	81.1	
	E70	277	1.1		15~20%	4,626	18.0	
	E90	2,732	10.7		20~25%	224	0.9	
	E110	10,690	41.4		25%以上	0	0.0	
	E130	9,675	37.5		合計	25,749	100.0	
	E150	2,364	9.2					
	合計	25,749	100.0					