

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	194	3.2		15%以下	5,072	82.7	
	E70	1,441	23.5		15~20%	806	13.2	
	E90	2,639	43.0		20~25%	247	4.1	
	E110	1,591	25.9		25%以上	0	0.0	
	E130	234	3.9		合計	6,125	100.0	
	E150	26	0.5					
	合計	6,125	100.0					
杉平角	E50	11	4.5		15%以下	228	92.6	
	E70	86	34.9		15~20%	18	7.4	
	E90	122	49.5		20~25%	0	0.0	
	E110	26	10.6		25%以上	0	0.0	
	E130	1	0.5		合計	246	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	246	100.0					
桧正角	E50	11	0.1		15%以下	22,129	79.4	
	E70	200	0.8		15~20%	5,488	19.7	
	E90	3,165	11.3		20~25%	247	0.9	
	E110	12,516	44.8		25%以上	0	0.0	
	E130	10,019	35.9		合計	27,864	100.0	
	E150	1,953	7.1					
	合計	27,864	100.0					