

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	609	4.3		15%以下	11,952	83.3	
	E70	3,675	25.6		15~20%	2,045	14.3	
	E90	6,322	44.1		20~25%	334	2.4	
	E110	3,144	21.9		25%以上	0	0.0	
	E130	554	3.9		合計	14,331	100.0	
	E150	27	0.2					
	合計	14,331	100.0					
杉平角	E50	65	9.1		15%以下	579	80.2	
	E70	283	39.2		15~20%	102	14.1	
	E90	283	39.2		20~25%	29	4.1	
	E110	81	11.2		25%以上	11	1.6	
	E130	9	1.3		合計	721	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	721	100.0					
桧正角	E50	5	0.1		15%以下	15,957	81.9	
	E70	216	1.2		15~20%	3,440	17.7	
	E90	2,699	13.8		20~25%	77	0.4	
	E110	8,647	44.3		25%以上	0	0.0	
	E130	6,085	31.2		合計	19,474	100.0	
	E150	1,822	9.4					
	合計	19,474	100.0					