

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	793	3.6		15%以下	16,607	75.5	
	E70	5,706	26.0		15~20%	3,604	16.4	
	E90	9,882	45.0		20~25%	1,760	8.0	
	E110	4,730	21.5		25%以上	5	0.1	
	E130	816	3.7		合計	21,976	100.0	
	E150	49	0.2					
	合計	21,976	100.0					
杉平角	E50				15%以下			
	E70				15~20%			
	E90				20~25%			
	E110				25%以上			
	E130				合計	0		
	E150							
	合計	0						
桧正角	E50	16	0.1		15%以下	22,324	81.5	
	E70	329	1.2		15~20%	4,799	17.5	
	E90	4,136	15.1		20~25%	266	1.0	
	E110	12,650	46.1		25%以上	0	0.0	
	E130	8,619	31.5		合計	27,389	100.0	
	E150	1,639	6.0					
	合計	27,389	100.0					